

# Sigma Siloxan Matt



**Omschrijving** Snel regenbestendige hoog waterdampdoorlatende gevelverf met uitstekende buitenduurzaamheid op basis van siliconenhars-emulsie.

**Gebruiksdoel** Het afwerken van gevels van oude en representatieve bouwwerken, woningen en industriële gebouwen waar een hoge waterdampdoorlaatbaarheid is gewenst. In het bijzonder geschikt voor gevels van gebouwen die onder monumentenzorg vallen. Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzandsteen en cementgebonden pleisters. Onderhoud van bestaande afwerkingssystemen op basis van silicaat en kunstharisdispersie. Geschikt als eindlaag op buitengevel-isolatiesystemen.

## Voornaamste kenmerken

- Hoog waterdampdoorlatend
- Uitstekend regendicht
- Mineraalachtig effect
- Uitstekend kleurbehoud
- Verminderde aangroei van micro-organismen
- Minder fysieke belasting en optimaal verwerkingsgemak dankzij Light & Easy
- 30% lichter dan een klassieke siloxan verf
- Regenbestendig na 20 minuten (bij 23°C) dankzij Quick Rain Resistance Technology
- Geringe vuilaanhechting
- Heeft op beton geen carbonatieremmende werking
- Onverzeepbaar
- Ook geschikt voor kalkpleister, vanwege de hoge CO<sub>2</sub> doorlaatbaarheid
- Onderhoudstermijn mogelijk tot 10 jaar
- Gecertificeerd: Dubokeur



**Kleuren en glans** Wit en 216 kleuren volgens de Sigma Façade Siloxan Collection. Supermat.

Op buitengevel-isolatiesystemen kleuren toepassen met een reflectiewaarde van 20% of hoger. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Technical Support Services: 0297-541889.

**Verpakking** Plastic emmer van 5 liter en 10 liter.

**Basisgegevens**

Dichtheid	:	ca. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Percentage vaste stof	:	ca. 52,4 vol.%
Vlampunt	:	niet van toepassing

### Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Kleefvrij na	:	ca. 20 minuten
Overschilderbaar na	:	ca. 5 uur

**Houdbaarheid** Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.

**Rendement** Afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond 5-7 m<sup>2</sup>/liter.

## Sigma Siloxan Matt



## Fysische gegevens

## Bepaald bij twee lagen

	klasse-indeling	exacte waarde
H <sub>2</sub> O dampdoorlaatbaarheid	V1 = hoog = < 0,14 (EN 1062-2)	0,05 m
Wateropnamecoëfficiënt	W3 = laag = ≤ 0,1 (EN 1062-3)	0,09 kg/(m <sup>2</sup> · h ½)

Ondergrond-  
condities

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

Verwerkings-  
condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 2°C en 35°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Goede ventilatie.

## Systemen

**Minerale ondergronden, licht tot matig zuigend**

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Een laag Sigma Siloxan Prim Aqua aanbrengen (kleur afstemmen op de kleur van de afwerklaag).
- Afwerken met een laag Sigma Siloxan Matt.
- In verband met de dekking kan een extra afwerklaag noodzakelijk zijn.

**Minerale ondergronden, sterk zuigend****Ook voor een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert**

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Fixeren met Sigma Siloxan Fix Aqua.
- Afwerken met twee lagen Sigma Siloxan Matt.

**Minerale ondergronden, sterk zuigende ondergrond die licht poedert**

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Fixeren met Sigma Siloxan Fix Syn.
- Het geheel afwerken met twee lagen Sigma Siloxan Matt.

**Intacte gevelverf op basis van dispersie of siloxan**

- Grondig reinigen.
- Afwerken met één of twee lagen Sigma Siloxan Matt.

**Intacte gevelverf op basis van mineraal bindmiddel (licht tot matig zuigend)**

- Grondig reinigen.
- Afwerken met één of twee lagen Sigma Siloxan Matt.

# Sigma Siloxan Matt



## Systemen

### Intacte gevelverf op basis van mineraal bindmiddel (sterk zuigend)

- Grondig reinigen.
- Het geheel fixeren met Sigma Siloxan Fix Aqua.
- Het geheel afwerken met twee lagen Sigma Siloxan Matt.

### Noot

- Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.

## Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

### Rol-/kwastapplicatie

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Aanbevolen verfrol | : | op gladde ondergronden ProGold Verfrol Tex.<br>op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol Profloor.  |
| Aanbevolen kwast   | : | ProGold Texkwast 7955 Exclusive.  |
| Verdunning         | : | Op gladde ondergronden niet verdunnen.<br>Bij toepassing op licht gestructureerde ondergronden, de eerste laag Sigma Siloxan Matt verdunnen met 5% leidingwater.<br>Bij sterk gestructureerde ondergronden de eerste laag verdunnen met 10% leidingwater. |

### Reiniging apparatuur / gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

## Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Siloxan Matt.

## Referenties

Documentatieblad	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1301
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

## EMG

10100DN3268NL